

## Technische Daten

Viskosität:	standfest, pastös (W,G,T)
Dichte bei 23°C, 50 % fLf:	~1,39g/cm <sup>3</sup> (W,G) ~1,06g/cm <sup>3</sup> (T)
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 90°C
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 40°C
Hautbildungszeit (23°C/50%rLf)	~20 min.(W,G) ~ 45 min. (T)
Aushärtung in 24 Std.(23°C/50%rLf)	~ 2 – 3 mm
Reißfestigkeit	~ 3,5N/mm <sup>2</sup> (W,G) ~2,8N/mm <sup>2</sup> (T)
Reißdehnung	~ 230 %(W,G) ~ 170 %(T)
Shore-A-Härte nach DIN 53505	ca. 55
Lagerstabilität bei 23°C/50%rLf	18 Monate ab Herstellung
W=Weiss G=Grau T=Transparent	

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich Vor der Erstellung von Spezifikationen an die STÖ Handelsgesellschaft.

## Vorbehandlung

**Vorbereitung der Haftflächen** Verträglichkeit: Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien müssen mit dem Kleb-/Dichtstoff verträglich sein. Reinigung: Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reiniger für nicht-poröse Untergründe: Die Reinigung sollte mit Reinigern auf Aceton- oder Isopropanolbasis und mit einem sauberen und flusenfreien Tuch erfolgen. Reiniger für poröse Untergründe: Poröse Oberflächen müssen mechanisch z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe von losen Partikeln gesäubert werden.

Haftung und Vorbehandlung Anwendungstechnik und Beratung: Unsere technische Abteilung führt gerne anwendungsbezogene Prüfungen für Sie durch. Bitte teilen Sie uns Ihre Anwendungsparameter und Ihre Anforderungen mit. Wir geben Ihnen dann eine umfassende und für Ihre Anwendung maßgeschneiderte technische Empfehlung.

## Anwendungshinweis

Die Zeit zur Aushärtung kann durch Feuchtigkeitzufuhr und höhere Temperaturen verkürzt werden. Bei der flächigen Klebung von dampfdichten Substraten sollte STÖ NR. 1 Transparent zur Beschleunigung der Aushärtung befeuchtet werden. Vermeidung von Luftpneinschlüssen: Um optimale Haftung und gute mechanische Eigenschaften zu erzielen, muss der Einschluss von Luft vermieden werden. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung und –anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

## Lieferform

Kartusche 310 ml – 20 Kartuschen/Karton – 60 Karton/Palette

## Farbe

Weiss, Grau, Transparent

## Sicherheitshinweise

siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

## Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt

## Mängelhaftung

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der STÖ Handelsgesellschaft im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der STÖ Handelsgesellschaft. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Werwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten und das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigung verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mängelhaftung. Soweit Ihnen diese AGB noch nicht vorliegen, senden wir Ihnen diese gerne zu.

